


melaminas

Tableros de MDF o Aglomerado recubiertos con laminados melamínicos de alta calidad que lo convierten en el producto ideal para el diseño de muebles y ambientes.



**Distribuidora
Carpintodo
S.A. de C.V.**

Lago L. Moga No. 220, Col. Anahuac, Deleg. Miguel Hidalgo,
C.P. 11320, México D.F. (55) 5554 2577, (55) 5554 9621
llama sin costo al 018007154577 www.decorlam.com.mx



ARAUCO.
*Soluciones
Sostenibles*

Tableros de MDF o Aglomerado recubiertos con laminados melamínicos de alta calidad que lo convierten en el producto ideal para el diseño de muebles y ambientes.

Características

- Disponible en tableros de sustrato MDF y Aglomerado.
- Producto de calidad uniforme.
- Estable y homogéneo en sus dimensiones.
- Laminado melamínico de alta calidad.
- Alta resistencia a las cargas concentradas.
- Fácil limpieza.

Terminación

- Acabado final con aspecto de madera natural a la vista y al tacto.
- No requiere barnizado ni pulido.
- Diseños modernos e innovadores

Humedad

- Contenido de humedad de 6 a 8 % promedio

Ventajas del Producto

- Fácil de trabajar (perforar, cortar, atornillar y pegar).
- Mayor retención de tornillos y herrajes.
- Mejor resistencia al desgaste por uso.
- Superficie con una mejor resistencia al calor, bajo condiciones de uso recomendadas*

Usos y Aplicaciones

- Muebles de cocina y baño
- Puertas, repisas, gabinetes y cajones.
- Escritorios librerías
- Closets, separadores de ambiente, otros.

Recomendaciones

- Para cortar correctamente, usar sierras con dientes de Widla (carburo de tungsteno) o diamante.
- La sierra debe tener 60 dientes mínimo.
- Realizar un precorte que atraviese la capa, usar sierra con disco guía o incisor.
- Durante el corte no mezclar tableros de melamina con otro tipo de tableros.
- Limpiar la sierra periódicamente.
- Proteger los cantos con tapacantos melamínicos y/o de PVC.
- Para atornillar correctamente, se debe hacer una perforación guía previa a la postura del tornillo. Esta debe ser igual al diámetro del alma del elemento a introducir.
- Para limpiar, emplear un trapo húmedo solamente con jabón suave.
- Al mover un tablero sobre otro, evite arrastrarlo para no generar rayaduras.

Especificaciones Técnicas					Propiedades Generales		
Sustrato	Dimensiones			Laminado Melamínico	Características	Retención de Tornillo	
	Espesores (mm)	Ancho (m)	Largo (m)			Canto	Cara
Aglomerado	12 - 16 - 19 - 28	1.83	2.50	2 Caras	Estándar	EN 320	EN 320
MDF	12 - 15 - 18	1.22	2.44	2 Caras	Unidad	N	N
MDF	5.5	1.22	2.44	1 Cara	Rango de Aceptación	>800	>1.000
Diseños					Disponibilidad		
Aserrado Nórdico, Linoza Cinza, Noce Milano, Roble Americano, Roble Dakar y Teka Artico.					Todos los espesores		
Tolerancias Dimensionales							
					Aglomerado	MDF	
Espesor en un mismo tablero y entre tableros					+/-0.3 mm	+/-0.15 mm	
Longitud y Ancho					+/-5.0 mm	+/-0.2 mm	
Ecuadrado					2 mm/m	3 mm	

*Condiciones de Uso Recomendado: En todas las partes verticales y horizontales de un mueble, excepto cubiertas de cocina, mesa de antecomedor y mesas de comedores industriales (alto tránsito).